Alltek Light LF50

ENDUIT EN PÂTE ALLEGÉ

APPLICATION MANUELLE

APPLICATION INTÉRIEURE

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE
1 litre/m² par mm d'épaisseur.

MASSE VOLUMIQUE
1,3 +/- 0,1 kg/l

ES
Extrait sec massique : 74%
Extrait sec volumique : 67%

CONDITIONS D'APPLICATION
+8°C à +30°C.
Hygrométrie maximum 65% H.R.

PH
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS
À l'eau

SÉCHAGE
2 h en moyenne selon épaisseur d'application, température, hygrométrie, ventilation et type de support.
Ponçage et recouvrement : après séchage complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES
Epaisseur mini : 0,1 mm
Epaisseur maxi : 1mm

DESCRIPTION

Enduit allégé de lissage fin, pour application manuelle. Allteklight LF50 est un enduit de couleur blanche en pâte prêt à l'emploi bases de charges (carbonates de calcium) et charges allégées sélectionnées.

CARACTÉRISTIQUES

- Facilité d'emploi.
- Excellente adhérence.

- Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1.
- Classification : famille III classe selon la norme AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF T 30-608.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 4 litres.
- Seau plastique de 10 litres.
- Conservation 1 an en emballage non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 2 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UTILISATION

- Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports lisses
- Permet d'obtenir des finitions peinture de type A.

MODE D'EMPLOI

Supports :
- Plâtre, carreaux de plâtres, plaques de plâtre, enduit ciment, anciens fonds, anciennes peintures, bois imprimés.
- Sur fonds pulvérulents, appliquer un fixateur.

Préparation des supports :
- Les supports, travaux préparatoires, et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

Conseils d'application :
- Couteau à enduire.
- Taloche italienne.
- Platoir souple type « Biflex » ou similaire.
- Ponçage au grain 220 à 400.

Recommandation :
- Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : http://www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite/