

Tekless Alpha Fin



ENDUIT EN PÂTE

APPLICATION
MÉCANISÉE



APPLICATION
INTÉRIEURE



DONNÉES TECHNIQUES

X/m²
CONSUMMATION TYPE
0,5 à 0,8 kg/m² par couche
selon planimétrie du support.

MASSE VOLUMIQUE
1.7 +/- 0.1 kg/l

ES
ES
Extrait sec massique : 67%
Extrait sec volumique : 45%

CONDITIONS D'APPLICATION
+8°C à +30°C
Hygrométrie maximum : 65%
H.R.

pH
PH
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS
A l'eau.

SÉCHAGE
24h en moyenne selon
épaisseur d'application,
température, hygrométrie,
ventilation et type de support.
Ponçage et recouvrement:
après séchage complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES
Épaisseur mini : 0,2 mm
Épaisseur maxi : 1 mm

DESCRIPTION

Enduit fin de préparation et de finition, pour application
airless.
Tekless Alpha Fin est un enduit de couleur blanche en
pâte prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
 - Facilité d'emploi
 - Ergonomie et rapidité d'exécution
 - Peu de masquages
 - Excellente adhérence
 - Très bon pouvoir glissant
 - Ponçage facile
- Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme
européenne EN 13501-1
 - Classification : famille III classe 2 selon la norme
AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF
T 30-608

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 25kg
- Sac plastique à poignée de 25kg
- Conservation 9 mois en emballage d'origine
non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 1 g/l
- Classe Emission Air Intérieur :



*Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inha-
lation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).

UTILISATION

- Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports
courants lisses.
- Idéal sur plaque de plâtre cartonnée.
- Aspect lisse après lissage et ponçage.
- Sans lissage, l'enduit s'arrondit à l'application,
donnant au séchage un petit pommelé, régulier,
recouvrable par tous types de peinture.
- Application manuelle possible.

MODE D'EMPLOI

- Supports :**
- Carreaux de plâtre et plaques de plâtre cartonnées
après révision des joints, plâtre projeté.
 - En couche de finition sur béton.
 - Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en
bon état.

Préparation des supports :

- Les supports, travaux préparatoires, et conditions
d'application seront conformes au DTU et normes en
vigueur.

Conseils d'application :

- Malaxer avant utilisation si nécessaire.
- Toutes pompes airless, débit > 5 L (ne pas utiliser de
filtre).
- Buses airless de 25 à 31 selon état du support et
matériel utilisé (se conformer aux conseils du
fabricant).
- Lames de lissage souple type « Parfaitliss » ou
similaire.
- Ponçage au grain 180 à 220.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiches de données de sécurité est accessible sur
le site :

<http://www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite/>