Cachet Violet "Airless"

Présentation et Domaine d'application	**ALLTEK Cachet Violet "Airless"** est un enduit en pâte blanche (1), prêt à m'emploi pour décoration lavable, à base de charges minérales, de liants organiques et d'adjuvants. Aspect structuré en projection. Appliqué manuellement, **ALLTEK Cachet Violet "Airless"** permet de créer des effets décoratifs. Recouvrable par des peintures, cires et vernis. Utilisation Intérieure (2)
Matériel d'application	Airless et machine à projeter, type pompe á vis.
Données Techniques	Masse volumique à 20° = 1700 +/- 100 Kg/m3 pH = 7,5 +/- 1 Extrait sec en poids = 75% +/- 2 Viscosité Brookfield à 20° = 245 Pa. s +/- 30
Conservation	12 mois en emballage d'origine, fermé à l'abri de gel, de la chaleur et de l'humidité
Conditionnement	Sacs plastiques de 25 Kg à poignées. Palette format europe de 1 tonne, houssée, filmée.
Classification	Fabrication industrielle, codée, numérotée, contrôlée aux normes **AFNOR T36-005 et T36-608**
Hygiène et Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité
Classement au feu	**M0 sur support M0** **M1 sur support M1** du Laboratoire National d'Essais Français

Mise en œuvre suivant DTU 59/1

SUPPORTS	PREPARATION								
	EGRENAGE	BROSSERIE	DEPOUSSIERAGE	LESSIVAGE	RINÇAGE	ELIMINATION DES PARTIES GRASSES	IMPRESSION	DILUTION	CONSOMMATION
Béton Brut de décoffrage (2)	•	•	•			•	Non		
Enduit ciment	•	•	•				Non		0,6 à 1 Kg
Plaques de plâtre	•		•				Oui	Max.	par couche
Carreaux de plâtre	•		•				Oui	3%	suivant
Briques							Non		planimétrie
Anciennes peintures				•	•		Oui		du support

(1) ALLTEK Cachet Violet "Airless"peut être teinté, malgré tout le soin que nous apportons au contrôle de nos matières premières, des différences de teintes peuvent être constatées entre deux fabrications.
(2) Les parties métalliques doivent être traitées avec une peinture antirouille.

Responsabilité du fabricant et fournisseur: En pratique, tous les supports existants ne peuvent être repris sur cette fiche technique.
Pour les cas sp»cifiques, consultez-nous: 09/385.57.11
Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée pour la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées. A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office.

Fiche technique N° 8888 **Edition Decembre 2003**

Sa Vandeweege - Rue Bégonia 7 à 9810 Eke-Nazareth (Belgique)
Tél. 09/385.57.11- Fax 09/385.57.92 - E-mail : kv.com@skynet.be

Produits :

ALLTEK AIRLESS "CACHET VIOLET" s'applique sur tous les types de bétons bruts, placoplâtre, etc.
Le produit est livré en pâte, prêt à l'emploi. Grâce à son adhérence exceptionnelle, ***ALLTEK AIRLESS "CACHET VIOLET "*** peut être projeté ou appliqué directement sur le béton.

Avantage:

A. Moins de consommation
B. Peut de protection par exemple au châssis etc.
C. Beaucoup moins de poids de la lance et tuyau
D. Rapidité d'application

Application :

Avec des appareilles Airless et machine standard, type pompe à vis.

Température d'application :

+ 5° C pour la température ambiante et le support.
Température de l'enduit pendant le projection > + 10° C.

Important / attention:

Un décollement du feuil de peinture qui entraîne également une rupture de la couche d'enduit est dû à une moins bonne cohésion de cette dernière.
Comme l'enduit contient de la ***cellulose méthylique,*** celui-ci subit un ***léger gonflement s'il reste longuement exposé à un environnement humide,*** et fait qu'il perd une partie de sa cohésion.
L'humidité relative de l'air élevée dans le bâtiment et suite au séchage de la construction, peut déjà provoquer une moins bonne liaison de l'enduit.

Peinture / prévention:

Avant d'entreprendre des travaux de peinture, il est nécessaire de vérifier le ***taux d'humidité du support :*** celui-ci doit en effet être sec dans la masse.
De ce faite la finition en peinture de l'enduit ce fera au grand max. 1 à 2 mois après l'application.
Le bâtiment doit être bien aéré pendant le parachèvement et si nécessaire légèrement chauffé.
Les travaux de peinture doivent être exécutés conformément aux directives de la note d'information Technique n° 159 du CSTC.

Sécurité :

ALLTEK AIRLESS "CACHET VIOLET" est un produit non toxique et ne contient pas de fibre en amiante qui sont nocif pour la santé

Particularité :

ALLTEK AIRLESS "CACHET VIOLET" est un matériau pouvant absorber de 5 à 10 % de son propre poids en eau. Ceci est un facteur de sécurité de construction important dans son rôle de condensation.