

Tekless Alpha Fin



PLAMUUR IN PASTAVORM

MECHANISCHE VERWERKING



GEBRUIK BINNEN



TECHNISCHE GEGEVENS

X/m²
VERBRUIK
 0,5 tot 0,8 kg/m² per laag naargelang de planimetrie van de ondergrond

DICHTHEID
 1,7 +/- 0,1 kg/l

Es
DROOG EXTRACT
 Droog extract in massa: 67 %
 Droog extract in volume: 45 %

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN
 +8 °C tot +30 °C
 Maximale luchtvochtigheid 65 % RV

pH
 8 +/- 1

REINIGING
 Water

DROGING
 Gemiddeld 24 uur naargelang de aangebrachte dikte, temperatuur, ventilatie, vochtigheid en het soort ondergrond. Schuren en overschilderen: na volledige droging.

AANBEVOLEN DIKTE
 Min. dikte: 0,2 mm
 Max. dikte: 1 mm

BESCHRIJVING

Vorbereidings- en afwerkingsplamuur, airless te verwerken.
 Teckless Alpha Fin is een kant-en-klare witte plamuur in pasta vorm.

EIGENSCHAPPEN

- Klaar voor gebruik
- Eenvoudig in gebruik
- Ergonomische en snelle verwerking, weinig maskering
- Zeer goede hechting
- Zeer glad
- Eenvoudig te schuren

- Brandweerstand: volgens de Europese norm EN 13501-1 A2-s1, d0
- Classificatie: familie III klasse 2 volgens de norm AFNOR NF T 36-005, conform de norm AFNOR Xp T 30-608

VERPAKKING EN BEWARING

- Plastic emmer van 15 l (21 kg)
- Plastic zak van 15 l (21 kg)
- 9 maanden te bewaren in de originele ongeopende verpakking, vorstvrij en niet blootgesteld aan hoge temperaturen.

MILIEU INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 1 g/l
- Emissieklasse binnenlucht: A+



*Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).

GEBRUIK

- Muren en plafonds binnen op alle gangbare egale ondergronden.
- Ideaal voor gipskartonplaten.
- Glad uitzicht na gladstrijken en schuren.
- Zonder schuren, geeft na het drogen een klein gevlekt resultaat, dat met alle soorten verf kan worden beschilderd.
- Kan handmatig worden aangebracht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergronden:

- Gipsblokken en gipskartonplaten na reparatie van oneffenheden.
- Een afwerkingslaag op beton.
- Hout en afgeleiden, oude verven in goede staat.

Vorbereiding van de ondergronden:

- De ondergronden, de vorbereidingswerken en de verwerkingsomstandigheden moeten conform DTU en de geldende normen zijn.

Verwerking:

- Indien nodig mengen voor gebruik.
- Alle airless pompen, debiet > 5L (gebruik geen filter). Airless spuitbus van 25 tot 31 naargelang de staat van de ondergrond en het gebruikte materiaal (respecteer het advies van de fabrikant).
- Soepel plamuurmes type 'parfaitliss' of soortgelijk.
- Schuren met korrel 180 tot 220.

Aanbeveling:

- Zorg voor voldoende verluchting zodat het vocht weg kan en de plamuur sneller kan drogen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Veiligheidsfiches op te vragen via:
www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite