

Alltek Diamant



ENDUIT EN PÂTE

APPLICATION
MÉCANISÉE



APPLICATION
INTÉRIEURE



DONNÉES TECHNIQUES

X/m²
CONSUMMATION TYPE
1,5 à 2 kg/m² suivant la structure souhaitée.

MASSE VOLUMIQUE
1,7 +/- 0,1 kg/l

ES
ES
Extrait sec massique : 81%
Extrait sec volumique : 68%

CONDITIONS D'APPLICATION
+8°C à +30°C
Hygrométrie maximum 65% H.R.

pH
PH
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS
À l'eau.

SÉCHAGE
6 h à 24h en moyenne selon épaisseur d'application, température, ventilation, hygrométrie et type de support. Temps ouvert très court.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES
Épaisseur mini : 0,8 mm
Épaisseur maxi : 1,5 mm

DESCRIPTION

- Alltek Diamant est un enduit structuré à haute résistance, lessivable, très blanc.
- Alltek Diamant est idéal pour les lieux à fort trafic.
- De par sa dureté et sa haute résistance à l'abrasion humide, Alltek Diamant se nettoie facilement.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Facilité d'application.
- Ergonomie et rapidité d'exécution.
- Excellente adhérence.
- Classement au feu: A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1
- Classification: famille III classe 2 selon la norme AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF T 30-608.
- Abrasion humide : catégorie A selon la norme NF T30-608, >30000 cycles selon norme DIN 53778-2.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 15 kg.
- Sac plastique de 25 kg.
- Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 1 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UTILISATION

- Murs et plafonds intérieurs.
- Alltek Diamant est principalement utilisé en machine à vis pour obtenir un effet gouttelette.
- Alltek Diamant peut être teinté dans la masse (teintes pastelles).

MODE D'EMPLOI

Supports :

- Béton banché, béton brut.
- Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées.
- Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

Préparation des supports :

- Les supports, travaux préparatoires, et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

Conseils d'application :

- Malaxer avant utilisation si nécessaire.
- Machines à projeter buses de 3 à 4 mm, suivant effet désiré.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : <http://www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite/>